

**AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ
AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Statinio sienos bei pertvaros projektuojamos mūrinės iš pirmos kategorijos aktytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą EN 771-4 arba analogiškų su ne prastenėmis techninėmis bei atsparumo ugniai charakteristikomis nei parinktieji blokeliai. Naudojamų aktytojo betono blokelių tankis turi būti $\geq 425 \text{ kg/m}^3$, o atsparumas gniuždymui $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$.

Aktytojo betono blokelių AEROC CLASSIC techninės charakteristikos:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys	Ilgis, mm	599	LT EN 771-4:2011
	Plotis, mm	99,149,199,249,299	
	Aukštis, mm	199	
Tolerancija		TLMB	
Paviršiaus nelygumas, mm		$\leq 1,0$	
Plokštumos lygiagretumas, mm		$\leq 1,0$	
Blokelių kategorija		I	
Vidutinis atsparumas gniuždymui, N/mm^2		3,0	
Tūrio sumažėjimas mm/m		$\leq 0,3$	
Sukibimo poslinkis plonasluoksniui skiediniui, N/mm^2		0,30 (pagal EN 998-2)	
Atsparumo ugniai klasė		A1	
Išbrinkimas, $\text{g/m}^2\text{s}^{0,5}$		NPD	
Vandens garų difuzija μ		5/10 (EN1745)	
Atsparumas šalčiui		35 ciklai	
Sauso bloko tankis, vidutinis kg/m^3		425	
Forma ir kontūrai		Vientisa	
Šiluminio laidumo koeficientas, W/(mK)		$\Lambda_{10dry} (P=50\%): 0,10; \text{EN1745, modelis S2}$	

Aktytojo betono blokelių klijavimas


Aktytojo betono blokeliai AEROC CLASSIC mūrijami paruoštu mineraliniu smulkiagrūdžiu klijavimo mišiniu, kurio stiprumo klasė M10 pagal standarto EN 998-2 reikalavimus. Klįjai dengiami klįjų vežimėliu, klįjų kaušeliu ar dantyta glaistymo lopetėle. Visas klįjuojamojo bloko paviršius turi būti padengtas klįjais, klįjuojamas paviršius turi būti sausas ir nuvalytas nuo dulkių, siūlių storis mūre yra $\sim 2 \text{ mm}$. Klįjuojamojo bloko ir klįjų temperatūra turi būti virš $+5 \text{ }^\circ\text{C}$. Atliekant klįjavimo darbus žiemos metu turi būti naudojamas žieminiai klįjai, skirti darbui iki $-10 \text{ }^\circ\text{C}$, klįjuojamas paviršius turi būti nuvalytas nuo sniego bei ledo. Atliekant klįjavimo darbus būtina laikytis blokelių montavimo instrukcijos reikalavimų.

Aktytojo betono blokelių mūro armavimas

Aktytojo betono blokelių AEROC CLASSIC mūras turi būti armuojamas panaudojant cinkuotą armatūrą AEROC MURFOR arba analogišką. Aktytojo betono mūro armavimo techninės charakteristikos:



- armuojamos pirmosios blokų eilės ant pamatų ir kas ketvirtos eilės siūlės;
- armuojama lango angos apatinė siūlė (900 mm atstumu į abi puses nuo angos);
- armuojama lango viršutinė siūlė (900 mm atstumu į abi puses nuo angos);
- 300 mm ir 250 mm storio sienose įrengiama 140 mm pločio MURFOR armatūros juosta, klojant centre per blokelių vidurį, 200 mm blokelių sienose – 140 mm, o plonesnėse - 40 mm.



Akytojo betono blokelių mūro angų perdengimas


Akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC mūro angų perdengimui turi būti naudojamos gamykliniu būdu pagamintos 200 mm, 400 mm arba 600 mm aukščio bei sienos plotį atitinkančios akytojo betono sąramos AEROC. Rekomenduojamas AEROC sąramų atramos paviršiaus ilgis mūre yra 300 mm, minimalus 200 mm.

Akytojo betono blokelių mūro deformacinės siūlės

Akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC mūro sienose, priklausomai nuo jų konfiguracijos formuojamos deformacinės siūlės:

- tarp pamato ir sienos, naudojant bitumo ritinio medžiagą;
- prie šiltos ir šaltos sienos sujungimo arba perėjimuose;
- sienos storio pakeitimo atveju;
- jei nearmuotų sienų ilgis yra didesnis nei 6 m (sienų sutvirtinimas leidžia padidinti deformacinių siūlių tarpusavio atstumą iki 12m);
- prie ilgų vidinių sienų susikirtimo vietų;
- prie sienų susijungimo su kolona ar kitos medžiagos siena;
- jei staigiai kinta sienos aukštis.

Nenormuojamo atsparumo ugniai atitvarose deformacinės siūlės yra užpildomos mineraline vata. Iš išorės ir vidaus išorinės sienos deformacinės siūlės sandarina elastingu siūlių užpildu, kuris lauko sąlygomis turi būti atsparus išorinės aplinkos įtakai. Apdaila neturi užėti ant siūlių užpildo, kitaip siūlė praranda savo kokybę.



Normuojamo atsparumo ugniai atitvarose deformacinės siūlės turi būti sandarinamos priešgaisriniais linijinių sandūrų sandarikliais bei sandarinimo sistemomis, sertifikuotomis pagal standarto EN-1366-4 reikalavimus.


Perdangų/stogo rėmimas į akytojo betono blokelių mūro sienas

Perdangos plokščių bei stogo atramų vietose turi būti sumontuojami betoniniai mūro žiedai, sustiprinantys konstrukcijos tvirtumą, tam panaudojant atininkamo sienos/pertvaros pločio AEROC U-blokus.

Normuojamo atsparumo ugniai akytojo betono sienų/pertvarų blokavimas



Normuojamo atsparumo ugniai sienos bei pertvaros prie kitų statinio konstrukcijų turi būti tvirtinamos pagal Eurokodas 6 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės“ reikalavimus.

Normuojamo atsparumo ugniai nelaikančiųjų, savilaikiųjų sienų bei pertvarų blokavimo prie perdangų schema:



1. Priešgaisrinė linijinių sandūrų sandarinimo sistema pagal standarto EN-1366-4 reikalavimus.
2. Plieninis L tipo kampas.
3. Plieninė plokštelė 65x5 mm, $a > 600$ mm;
4. Akytojo betono blokelių mūras;
5. Perdanga.

Normuojamo atsparumo ugniai sienų bei pertvarų tarpusavio blokavimo schema:

<p>A – blokavimas suleidžiant</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priešgaisrinė linijinių sandūrų sandarinimo sistema pagal standarto EN-1366-4 reikalavimus. 2. Tinko apdailos pabaiga. 3. Akmens vata (lydimosi temperatūra $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$) 4. Akytojo betono blokelių siena 5. Konstrukcija prie kurios blokuojama 	
<p>B – blokavimas ankeriais</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plieninis ankeris. 2. Priešgaisrinė linijinių sandūrų sandarinimo sistema pagal standarto EN-1366-4 reikalavimus. 3. Akmens vata (lydimosi temperatūra $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$) 4. Akytojo betono blokelių siena 5. Konstrukcija prie kurios blokuojama 	

Angų bei įleidžiamų komunikacinių skydelių formavimas bei montavimas

Konstruktinės bei komunikacinių inžinerinių tinklų angos akytojo betono blokelių sienose bei pertvarose su normuojamu atsparumu ugniai turi būti užsandarinamos priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis, sertifikuotomis pagal standarto EN-1366-3 reikalavimus.

Įrengiant įleidžiamus inžinerinių komunikacijų skydelius akytojo betono blokelių sienose bei pertvarose su normuojamu atsparumu ugniai, sumažintas atsparumas ugniai turi būti atstatomas specialiomis priešgaisrinėmis plokštėmis.

Projektuojamų mūro konstrukcijų atitvarų tipai ir charakteristikos

Projektuojamųjų akytojo betono blokelių mūro AEROC CLASSIC sienų/pertvarų techninės charakteristikos:

Atitvaras	Mūrinės sienos tipas	Mūro plotis, mm	Šilumos izoliacijos sluoksnis, mm	Apdaila iš lauko	Apdaila iš vidaus	Garso izoliacija $R_{w,R}$, dB	Atsparumas ugniai	Atitvaros šiluminė varža U, $\text{W/m}^2\text{K}$	Detalė
Priešgaisrinė siena	Laikančioji siena	300					REI 240		SD-1
Išorinės sienos	Laikančioji siena	300					REI 240		SD-2
	Laikančioji siena	250					REI 240		
	Nelaikančioji siena	200					EI 240		
Vidaus sienos	Laikančioji siena	300					REI 240		
	Laikančioji siena	250					REI 240		
	Nelaikančioji siena	200					EI 240		
	Savilaikė siena	150					EI 240		

Vidaus pertvaros	Savilaikė siena	200					EI 240		
	Pertvara	150					EI 240		
	Pertvara	100					EI 120		SD-n

Akytojo betono blokelių projektavimo dokumentacija, metodikos ir skaičiuoklės:

http://www.aeroc.lt/index.php?page=924&lang=lit&cnt=Sien%C5%B3_projektavimas

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija Eil.Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Nuorodos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
------------------	---	----------	-----------	--------	--------------------

Rekomenduojama pastato atitvarų medžiagų sąnaudų specifikavimo sistema:

	Pastato atitvaras SD-1				
	Mūro konstrukcija		m ²		
	Apdaila iš išorės		m ²		
	Apdaila iš vidaus		m ²		
	Šilumos izoliavimo sluoksnis su tvirtinimo detalėmis		m ²		
	Deformacinė siūlė		m		

Duomenys akytojo betono blokelių mūro sąnaudų žiniaraščiui:

	I kategorijos akyto betono blokelių Aeroc Classic mūras, plotis 100 mm, 425 kg/m ² , f _b ≥ 3,0 N/mm ²	Aeroc Classic arba analogiški	m ²		
	I kategorijos akyto betono blokelių Aeroc Classic mūras, plotis 150 mm, 425 kg/m ² , f _b ≥ 3,0 N/mm ²	Aeroc Classic arba analogiški	m ²		
	I kategorijos akyto betono blokelių Aeroc Classic mūras, plotis 200 mm, 425 kg/m ² , f _b ≥ 3,0 N/mm ²	Aeroc Classic arba analogiški	m ²		
	I kategorijos akyto betono blokelių Aeroc Classic mūras, plotis 250 mm, 425 kg/m ² , f _b ≥ 3,0 N/mm ²	Aeroc Classic arba analogiški	m ²		
	I kategorijos akyto betono blokelių Aeroc Classic mūras, plotis 300 mm, 425 kg/m ² , f _b ≥ 3,0 N/mm ²	Aeroc Classic arba analogiški	m ²		
	Deformacinės akytojo betono mūro siūlės užpildas		m		
	Priešgaisrinė linijinių sandūrų sandarinimo sistema		m		



Rekomendacinė techninė specifikacija projektams

Akytojo betono blokeliai Aeroc Classic

Lapas