



baurocmix BG-G, 10MPa

Klijai (plonasluoksnis mūro skiedinys) skirti mūryti sienas iš akyto betono/dujų silikato ir silikato blokelių pastatų viduje ir išorėje, mažaaukštėse ir daugiaaukštėse statybose.

Savybės

Atsparumas gniuždymui 10 MPa, maksimalus grūdelių dydis $\leq 0,55$ mm atsparūs šalčiui ir drėgmei, plastiški, spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokelių t.y. nuo jų turi būti pašalinti visi nešvarumai. Blokelių paviršius turi būti lygus, neapledėjęs ir neįmirkęs.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 6,25 l vandens 25 kg maišui. Klįjuojantis skiedinys pilamas į švarų, vėsų vandenį. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 5 minučių pakartotinai permaišyti.

Blokelių klįjavimas

Paruoštas skiedinys dantyta mentele arba klįjų vežimėliu tolygiai tepamas ant blokelių paviršiaus. Prispaudžiamas sekantis blokelis ir išlyginamas guminiu plaktuku. Sudėtus blokelių galima koreguoti per 5 minutes. Siūlės storis po uždėjimo turi būti 2-3 mm. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 3 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, kalkės, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.