



baurocmix BG-G-W, žieminis, -10 °C, 10MPa

Klijai (plonasluoksnis mūro skiedinys) skirti mūryti sienas iš akyto betono/dujų silikato ir silikato blokelių pastatų viduje ir išorėje, mažaaukštėse ir daugiaaukštėse statybose žemose temperatūrose iki -10 °C.

Savybės

Atsparumas gniuždymui 10 MPa. Maksimalus grūdelių dydis $\leq 0,55$ mm. Atsparūs šalčiui ir drėgmei, plastiški. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokelių t.y. nuo jų turi būti pašalinti visi nešvarumai. Blokelių paviršius turi būti lygus, neapledėjęs, neįmirkęs, nuvalytas nuo sniego.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 6,25 l vandens 25 kg maišui. Klijuojantį mišinį pilti į švarų vandenį. Žemose temperatūrose vanduo turi būti šiltas, bet ne karštas. Vanduo turi būti ne žemesnės nei +10 °C temperatūros. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 5 minučių pakartotinai permaišyti. Dirbant žemose temperatūrose būtina laikytis visų kitų darbo su cementiniais skiediniais taisyklių!

Blokelių klijavimas

Paruoštas skiedinys dantyta mentele arba klijų vežimėliu tolygiai tepamas ant blokelių paviršiaus. Prispaudžiamas sekantis blokelis ir išlyginamas guminiu plaktuku. Sudėtus blokelių galima pakoreguoti per 5 minutes. Siūlės storis po uždėjimo turi būti 2-3 mm. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 1 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, kalkės, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.