

**baurocmix DC-W, iki -10 °C, 25MPa**

Sausas betonas, skirtas betoninių grindų, laiptų ir kitų konstrukcijų klojimui ir lyginimui, plokščių jungčių užpildymui ir betoninių konstrukcijų defektų remontui žemose temperatūrose iki -10 °C.

Savybės

Stiprumo klasė C25. Tinka šildomoms grindims, geras mechaninis stiprumas ir atsparumas atmosferos poveikiui, skirtas naudoti viduje ir lauke. Spalva – pilka.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, kietas, stabilus, švarus ir be šiukšlių. Pilant grindis, laiptus ir kt., prieš pilant pagrindą reikia kruopščiai sutankinti. Naudojant klojinius, įsitikinkite, kad jie yra tiksliai sukonstruoti ir pakankamai tvirti, kad būtų galima juos užpildyti betonu.

Skiedinio paruošimas

Naudokite maždaug 3,0 l vandens 25 kg maišui. Žemose temperatūrose vanduo turi būti šiltas, bet ne karštas. Vanduo turi būti ne žemesnės nei +10 °C temperatūros. Maišykite betono maišykle arba lėtai besisukančiu elektriniu įrenginiu, kol gausite vienalytę masę. Tada palikite mišinį pastovėti apie 3 minutes ir vėl sumaišykite. Darbinė temperatūra yra nuo -10 °C iki +25 °C. Džiūvimo/kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, ventiliacijos ir temperatūros. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 1 valandą. Kai skiedinys pradeda kietėti, į jį negalima pilti vandens! Dirbant žemose temperatūrose būtina laikytis visų kitų darbo su cementiniais skiediniais taisyklių!

Skiedinio naudojimas

Mažesniems liejimo darbams skiedinys ant paviršiaus užtepamas mentele arba po truputį pilamas iš maišymo indo. Didesniems darbams, didesnis skiedinio kiekis iš maišymo indo arba maišyklės pilamas ant grindų arba klojinių. Rekomenduojamas sluoksnio storis yra nuo 20 iki 80 mm. Iškart po to, kai skiedinys užpilamas, jis turi būti sutankintas ir apdorotas iki tinkamo paviršiaus. Šviežiai išlietas paviršius gali būti išlygintas mentele, plienine šlifavimo mašina arba išlyginimo juosta. Naudojant armatūrą, turi būti suformuotas pakankamo storio betono sluoksnis, kad ji būtų apsaugota nuo korozijos. Mentele užpildomos plokščių jungtys. Atliekant išlyginimo ir renovacijos darbus, laikykitės įprastų darbo metodų.

Sąnaudos

19kg/m², kai sluoksnio storis 1 cm.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.