



baurocmix MM, 20MPa

Sausas mūro skiedinys skirtas vidaus ir lauko sienoms mūryti iš silikatinių, aktytojo betono/dujų silikato, betono, keraminių, keramzito ir kitų rūšių plytų ir blokelių.

Savybės

Atsparumas gniuždynui 20 MPa. Maksimalus grūdelių dydis $\leq 4,0$ mm. Tinka drėgnoms patalpoms, plastiškas. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokelius/plytas t.y. nuo jų turi būti pašalinti visi nešvarumai. Blokelių/plytos paviršius turi būti lygus ir neįmirkęs.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 3,25 l vandens 25 kg maišui. Sausas mišinys pilamas į švarų, vėsų vandenį. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienytytės masės. Po 3 minučių pakartotinai permaišyti.

Mūrijimas

Ant paruošto pagrindo skiedinį tepti metaline mentele. Sluoksnio storis 10-12 mm. Dirbant, skiedinį periodiškai permaišyti. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 2,5 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminį saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.