

**baurocmix MM-W, -10°C, 10MPa**

Sausas mūro mišinys skirtas vidaus ir lauko sienoms mūryti iš silikatinių, akytojo betono/dujų silikato, betono, keraminių, keramzito ir kitų rūšių plytų ir blokelių žemose temperatūrose iki -10 °C.

Savybės

Atsparumas gniuždymui 10 MPa. Maksimalus grūdelių dydis $\leq 4,0$ mm. Tinka drėgnoms patalpoms, plastiškas. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokelius/plytas t.y. nuo jų turi būti pašalinti visi nešvarumai. Blokelių/plytos paviršius turi būti lygus, neapledėjęs, neįmirkęs, nuvalytas nuo sniego.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 3,25 l vandens 25 kg maišui. Sausas mišinys pilamas į švarų vandenį. Dirbant prie žemos temperatūros vanduo turi būti šiltas, bet ne karštas. Vanduo turi būti ne žemesnės nei +10 °C temperatūros. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 3 minučių pakartotinai permaišyti. Dirbant prie žemos temperatūros būtina laikytis visų kitų darbo su cementiniais skiediniais taisyklių.

Mūrijimas

Ant paruošto pagrindo skiedinys tepamas metaline mentele. Sluoksnio storis 10-12 mm. Dirbant, skiedinį periodiškai permaišyti. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 1 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.