



baurocmix RM

Remontinis mišinys skirtas akyto betono/dujų silikato blokelių ir plokščių paviršių defektams šalinti patalpų viduje ir išorėje.

Savybės

Pagamintas akyto betono/dujų silikato pagrindu.
Spalva – balta.

Pagrindo darbai

Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti dulkių, dažų, kalkių, riebalų ir kitų teršalų.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 7,5 l vandens 20 kg maišui. Sausas mišinys pilamas į švarų, vėsų vandenį. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 10 minučių pakartotinai permaišyti.

Skiedinio naudojimas

Remontuojami paviršiai sudrėkinami ir glaistikliu arba mentele pripildomi skiedinio. Gilūs įdubimai (gilesni nei 50 mm) užpildomi per kelis kartus. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 3 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, kalkės, akytas betonas, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

20 kg popieriniai maišai. Gaminį saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.