



baurocmix TG-I, C1

Skiedinys naudojamas keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti ant tinko, mūro, betono ir panašių dangų paviršių patalpų viduje ir išorėje.

Savybės

Tipas: C1. Atsparūs šalčiui ir drėgmei, ilgas pataisymo laikas. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti lygus, sausas ir švarus. Negalimi senų dažų, riebalų likučiai. Nelygius paviršius reikia išlyginti. Pagrindus stipriai sugeriančius drėgmę rekomenduojama gruntuoti.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 6,5 l vandens 25 kg maišui. Mišinį pilti į švarų, vėsų vandenį. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 3 minučių pakartotinai permaišyti.

Plytelių klijavimas

Klijuojantis skiedinys tepamas dantyta mentele tolygiu sluoksniu ant paruošto paviršiaus. Po to kruopščiai prispaudžiamos plytelės. Rekomenduojama vienu metu skiediniu dengti ne daugiau kaip 1 m² klijuojamo paviršiaus. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 2 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sąnaudos

2-4 kg/m² priklausomai nuo tepamo sluoksnio storio.

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, modifikuojantys priedai.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.